

# কংক্রিট মিশ্রণ বানাবার সময় নিম্নোলিখিত কথাগুলি মনে রাখুনঃ


01




জল সিমেন্টের সাথে বিক্রিয়া করে সেটাকে মজবুত বানায়। তারজন্য পরিষ্কার পানীয় জল ব্যবহার করুন।

02

কংক্রিট বানাবার জন্য নোনা জলের ব্যবহার একদম করবেন না, এতে পরে গিয়ে লোহার রডের মধ্যে মর্চে ধরতে পারে।




03



কংক্রিট বানাবার সময় বেশি জল দিলে সেটার মজবুতি এবং টেকসই ভাব কমে যায়। বেশি জল ঢালার ফলে কমপ্যাক্টিং এর সময় অতিরিক্ত জল ওপরে এসে যায়। যার ফলে কংক্রিটের মধ্যে ফাটল দেখা দিতে পারে।

04

কংক্রিট বানাবার সময় এক সিমেন্টের ব্যাগের জন্য 20-27 লিটার জলের প্রয়োজন হয়।



বাড়ি তৈরির বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য, এখানে ক্লিক করুন।